

POLIDUR AQUA 1K ZAVRŠNI LAK

Jednokomponentni završni lak za parkete

Vrsta proizvoda:	POLIDUR AQUA je jednokomponentni završni lak za parkete izrađen na bazi hibridne akril - poliuretanske disperzije nove generacije. Koristi se u sistemu lakiranja POLIDUR AQUA lakovima za parket. Posjeduje odlična primjenska svojstva, lako se nanosi, dobro se razlijeva. Bez neugodnih je mirisa. Proizvodi se u tri nivoa sjaja: sjajni, polumat i mat.
Namjena:	Koristi se kao jednokomponentni završni lak u sistemu obrade parketa POLIDUR AQUA lakovima za parkete. Osušeni film daje visokokvalitetnu zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga u prostorima manjeg do srednjeg opterećenja.
Sastav:	Hibridna akril - poliuretanska disperzija, posebni dodaci.
Svojstva:	POLIDUR AQUA 1K završni lak je dugotrajan i otporan na habanje, lako se održava i otporan je na utjecaje blažih hemikalija. Dostupan je u tri nivoa sjaja: sjajni, polumat i mat.
Podloga:	Parket mora biti suh, čist, bez masnoća, vlažnosti između 8 i 10%, mašinski obrušen te prethodno fugiran. Prije završnog lakiranja, nanosi se sloj temeljnog laka POLIDUR AQUA 1K temeljni lak za parkete. Završno brušenje temeljnog laka se izvodi finim mrežicama ili filcom. Podloga mora biti bez ostataka drvene prašine. Nakon brušenja, usisivačem usisati drvenu prašinu. Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim peroksidom ili nekim drugim sredstvima za izbjeljivanje.
Priprema:	POLIDUR AQUA 1K završni lak je spreman za nanošenje. Ne razrjeđuje se. Lak je potrebno lagano promiješati prije upotrebe, bez protresanja ambalaže koje dovodi do formiranja pjene.
Nanošenje:	Nanositi se četkom ili valjkom za vodene lakove u dva do tri sloja. Međuslojni interval je oko 3 sata (u optimalnim uslovima). Međuslojno brušenje se izvodi papirom 240 do 320. Optimalni uslovi prilikom izvođenja radova su 18 - 22°C i relativna vlažnost vazduha 60 - 75%. Temperatura parketa ne smije biti niža od 12°C.
Sušenje:	Potrebno vrijeme za sušenje je oko 3 sata pri temperaturi od +20°C i 60% relativne vlažnosti vazduha.
Čišćenje alata:	Alat se pere vodom odmah nakon rada. Stvrdnuti dijelovi se mogu odstraniti acetonom. Ambalažu s preostalim lakom nakon djelimične upotrebe treba odmah zatvoriti zbog kako bi se spriječio kontakt sa vlagom iz zraka.
Zaštita na radu:	Potrebno je poštovati opće propise zaštite na radu za građevinske i parketerske radove. Koristiti zaštitnu masku za lice, zaštititi oči i ruke, a u slučaju kontakta dobro isprati vodom.
HOS kategorija i granične vrijednosti:	A(i), 140 g/l (2010), ovaj proizvod sadrži maksimalno 140 g/l.
Sigurnosni podaci:	Sadrži smjesu: 5 - kloro - 2 - metil - 4 - isotiazolin - 3 - one i 2 - metil - 2H - izotiazol - 3 - one (3:1) i 1,2 benziizotiazol - 3(2H) - one. Može izazvati alergijsku reakciju. Sigurnosno tehnički list dostupan na zahtjev. Nakon dodira sa kožom isprati vodom i sapunom. Odložiti ambalažu u skladu sa nacionalnim propisima. P101 Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati ambalažu/naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece.

Datum revizije: 05.01.2022. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.

Utročak:	0,3 l/m ² za tri sloja (3 - 3,3 m ² /l)
Pakovanje:	PE - HD ambalaža od 1 l i 5 l.
Skladištenje:	U suhim i prozračnim prostorijama na temperaturi od +5°C do 25°C. NE SMIJE SMRZNUTI!
Rok upotrebe:	18 mjeseci, ukoliko je proizvod pravilno uskladišten u originalnoj ambalaži.

Datum revizije: 05.01.2022. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.