

KOMOLAZUR AQUA

Premaz za drvo na bazi vodene disperzije

Vrsta proizvoda:	KOMOLAZUR aqua je završni visokokvalitetni premaz na bazi vodene disperzije polimera nove generacije za drvo.						
Namjena:	Zaštita i dekoracija vanjskih i unutrašnjih drvenih površina. Brzo se suši i bez neugodnog je mirisa. Potpuno je ekološki proizvod, primjeren i za zaštitu dječijih igračaka i košnica za pčele. Obezbeđuje dugotrajnost i štiti drvo od UV zraka, vremenskih uticaja gljivica i plijesni. Proizvodi se u devet tonova: Bijeli, bor, hrast, kesten, mahagonij, tik, orah, palisander, ebanovina i bezbojni.						
Sastav:	Vodena disperzija polimera nove generacije, pigmenti, asocijativni ugušćivači, aditivi.						
Tehničke karakteristike:	<table> <tr> <td>pH vrijednost</td> <td>8,5 – 9,5</td> </tr> <tr> <td>Gustoća</td> <td>1,05 – 1,08</td> </tr> <tr> <td>Vrijeme sušenja (+20°C, rel. vl. zraka = 65%)</td> <td>Suho na dodir: 1,5 - 2 h Primjereno za dalju obradu: 4 – 6 h</td> </tr> </table> <p>Premaz postiže konačne fizičko – hemijske osobine nakon mjesec dana.</p>	pH vrijednost	8,5 – 9,5	Gustoća	1,05 – 1,08	Vrijeme sušenja (+20°C, rel. vl. zraka = 65%)	Suho na dodir: 1,5 - 2 h Primjereno za dalju obradu: 4 – 6 h
pH vrijednost	8,5 – 9,5						
Gustoća	1,05 – 1,08						
Vrijeme sušenja (+20°C, rel. vl. zraka = 65%)	Suho na dodir: 1,5 - 2 h Primjereno za dalju obradu: 4 – 6 h						
Podloga:	Podloga mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih nečistoća. Smolaste površine je potrebno očistiti sa Nitro razrjeđivačem i ostaviti da se osuše. Sadržaj vlage u drvetu mora biti manje od 15%. Padavinama i drugim vremenskim utjecajima izložene elemente prije prvog bojenja kao i kod obnavljajućeg bojenja (ako smo djelomično ili u cijelosti uklonili stare slojeve boje) zaštitimo s biocidnim sredstvom LIGNO – PROTECT ili KOMOCID IMPREGNACIJOM, koja preventivno djeluje protiv razvoja gljivica i štetnika u drvetu.						
Priprema premaza:	Premaz dobro promiješati prije nanošenja. Premaz je spreman za nanošenje. Po potrebi premaz se može razrijediti vodom do max. 5% ukoliko se premaz nanosi špicanjem. Sadržaj pakovanja različitog datuma proizvodnje međusobno pomiješati radi ujednačavanja tona.						
Nanošenje:	KOMOLAZUR aqua se nanosi u dva sloja kistom, valjkom ili špicanjem. Drugi sloj se može nanositi nakon 4 – 6 sati nakon nanošenja prvog sloja. Ne nanositi ako je temperatura zraka i podloge ispod 10°C i rel. vl. zraka iznad 80%.						
Čišćenje alata:	Alat se pere vodom odmah nakon upotrebe. Osušeni premaz je moguće jedino mehanički očistiti.						
Zaštita na radu:	Pridržavati se općih propisa zaštite na radu za građevinskih i fasaderskih radova. Osušeni premaz je neškodljiv za zdravlje. Sadrži smjesu: Sadrži smjesu: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1), Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, metilizotiazolinon. Može izazvati alergijsku reakciju. Sigurnosno tehnički list dostupan na zahtjev. Odložiti ambalažu u skladu sa nacionalnim propisima.						

Datum revizije: 21.02.2020. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.

Utrošak:	Potrošnja ovisi o hrapavosti podloge, prosječna potrošnja je 60 – 80 ml za jednoslojni nanos.
HOS kategorija i granična vrijednost:	A(d), 130 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 25 g/l.
Pakovanje:	Limena ambalaža od 0,75 L.
Skladištenje:	U suhim i prozračnim prostorijama pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog izlaganja suncu. NE SMIJE SMRZNUTI!
Rok upotrebe:	24 mjeseca ukoliko je proizvod pravilno uskladišten u originalnoj ambalaži.

Datum revizije: 21.02.2020. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.