

# KOMOPLAST

Akilni kulir

<b>Vrsta proizvoda:</b>	Akrlni kulir na bazi disperzivnih veziva.										
<b>Namjena:</b>	Zaštita i dekoracija vanjskih i unutrašnjih zidnih površina. Otporni kulir za podnožja i kao ukrasna kulir na vanjskim i unutrašnjim zidovima, stupovima										
<b>Sastav:</b>	Disperzno vezivo, kameni agregat 1,5 mm, aditivi.										
<b>Tehničke karakteristike:</b>	<table><tr><td>pH vrijednost</td><td>cca 8,5</td></tr><tr><td>Koef. kapilarne vodoupojnosti A</td><td>&lt; 0,50 kg/m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup></td></tr><tr><td>Faktor otpora difuziji vodene pare</td><td>&lt; 50</td></tr><tr><td>Gustoća na 23°C</td><td>1,45-1,50 g/cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Otporan na atmosferilije</td><td></td></tr></table>	pH vrijednost	cca 8,5	Koef. kapilarne vodoupojnosti A	< 0,50 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	Faktor otpora difuziji vodene pare	< 50	Gustoća na 23°C	1,45-1,50 g/cm <sup>3</sup>	Otporan na atmosferilije	
pH vrijednost	cca 8,5										
Koef. kapilarne vodoupojnosti A	< 0,50 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>										
Faktor otpora difuziji vodene pare	< 50										
Gustoća na 23°C	1,45-1,50 g/cm <sup>3</sup>										
Otporan na atmosferilije											
<b>Podloga:</b>	Podloga mora biti čvrsta, suha, čista i izravnata. Nečistoće na podlozi s vremenom mogu dovesti do otpadanja kulira. Neravnine na podlozi izravnati masom za izravnavanje. Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Nanošenje temeljnog premaza prije ugradnje kulira je obavezno. Kao temeljni premazi se koristi AKRILNA IMPREGNACIJA. Odgovarajuće podloge: ljepila za stiropor, betonske i cementne površine, gips-kartonske ploče i ploče od iverice. Neodgovarajuće podloge: vapnene žbuke, drvene i metalne površine.										
<b>Priprema:</b>	Kulir je prije nanošenja potrebno dobro promiješati ručnom mješalicom. Ukoliko se koriste kante različitog datuma proizvodnje, iste je radi ujednačavanja tona potrebno pomiješati u posudi odgovarajuće veličine. KOMOPLAST se ne razrjeđuje.										
<b>Ugradnja:</b>	KOMOPLAST navlačimo čeličnom nehrđajućom gletericom u debljini zrna odozdo prema gore. U još mokrom stanju potrebno je gletanje istim alatom u istom smjeru. Na vezane površine kulir nanositi bez prekida metodom "mokro na mokro". Novonastali sloj potrebno je prema određenim mjerama štititi od bilo kakvog utjecaja vlage. Visoka vlažnost zraka i navlaživanje može uzrokovati privremenu zamućenost (mliječno-bijela).										
<b>Sušenje:</b>	Vrijeme vezivanja, zavisno od vlažnosti vazduha i temperature, iznosi cca 3 dana. Potpuno otvdnjavanje se postiže nakon cca 3 sedmice.										
<b>Čišćenje alata:</b>	Alat se pere vodom odmah nakon upotrebe. Osušeni kulir je moguće jedino mehanički očistiti.										
<b>Zaštita na radu:</b>	Pored općih propisa zaštite na radu za građevinske i fasaderske radove, potrebno je i zaštititi kožu i oči. Osušena kulir je neškodljiv za zdravlje.										
<b>Preporuka:</b>	Preporučuje se da se KOMOPLAST toniran po ton karti naručuje za cijeli objekat, kako bi se izbjegla moguća odstupanja u nijansi.										
<b>Hos kategorija i granična vrijednost:</b>	A(c), 40 g/l (2013); ovaj proizvod sadrži maks. 10 g/l.										
<b>Utrošak:</b>	Potrošnja KOMOPLAST-a ovisi o hrapavosti podloge, Prosječne potrošnja KOMOPLAST iznosi cca 4-4,5 kg po m <sup>2</sup> .										

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.



## TEHNIČKI LIST

**KOMOCHER d.o.o.**

Donja Zimča 68  
BA-71300 Visoko

<b>Pakovanje:</b>	Platične kante od 5 kg i 25 kg.
<b>Skladištenje:</b>	KOMOPLAST je potrebno skladištiti u suhim prostorijama i zaštititi od direktnog utjecaja sunca. KOMOPLAST NE SMIJE SMRZNUTI!
<b>Rok upotrebe:</b>	12 mjeseci, ukoliko je proizvod pravilno uskladišten u originalnoj ambalaži.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCHER d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.

**KOMOCHER d.o.o. Visoko**  
Donja Zimča 68  
71300 Visoko, BiH

Tel: +387 32 740 484 fax: +387 32 740 507  
e-mail: [komochem@bih.net.ba](mailto:komochem@bih.net.ba)  
[www.komochem.ba](http://www.komochem.ba)