

KOMOlakLAZUR

Debeloslojni lazurni premaz

Vrsta proizvoda:	Debeloslojna lazurna boja za drvo.
Namjena:	Zaštita i dekoracija drvenih površina.
Sastav:	Alkidna smola, otapala, specijalni svjetlosno postojani pigmenti i aditivi.
Tehničke karakteristike:	<p>Viskozitet (Ford Ø 4 mm cup, s) 25-30 Gustoća (g/ml) 0,90-1,04 Svojstva: - lako i jednostavno se nanosi - otporan na vremenske utjecaje - osušen premaz je vodoodbojan - daje drvetu visoki sjaj.</p>
Podloga:	Podloga na koju se nanosi KOMOlakLAZUR mora biti čista, suha, obrušena i otprašena. Vlažnost drvene podloge ne smije biti veća od 18%. KOMOlakLAZUR ne sadrži biocide, te je ukoliko se radi o oštećenoj drvenoj površini, istu potrebno premazati LIGNO-PROTECT impregnacijom.
Priprema:	KOMOlakLAZUR je prije upotrebe potrebno dobro promiješati. Isporučuje se spreman za upotrebu, te nije potrebno bilo kakvo razrjeđivanje. Različite nijanse KOMOlakLAZUR-a se mogu međusobno miješati.
Ugradnja:	KOMOlakLAZUR nanosimo uranjanjem, valjkom ili kistom u dva sloja. Međuslojni interval je od 6 do 12 sati. Ne smije se ugrađivati na temperaturama ispod +5°C ili iznad +30°C. Premazanu površinu je potrebno zaštititi od mraza i kiša dok se u potpunosti nije osušila.
Sušenje:	KOMOlakLAZUR se suši 6-12 sati pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka. Pri nižim temperaturama se KOMOlakLAZUR sporije suši, a pri višim temperaturama brže.
Čišćenje alata:	Alat se pere sintetičkim razrjeđivačem odmah nakon upotrebe.
Zaštita na radu:	Zaštita ruku: zaštitne rukavice Zaštita očiju: zaštitne naočale ili vizir kod nižih koncentracija u vazduhu, a zaštitna maska za cijelo lice kod viših. Zaštita kože: U normalnim okolnostima pamučna odjeća i prikladna obuća. U slučaju opasnosti od polijevanja odjeća prikladna za zaštitu od tekućih hemikalija od vitona, PVC-a ili himexa te obuća od istih materijala ili gume.
Preporuke i napomene:	Upotrebljavati samo nehrđajuće metalne dijelove (baglame, ekseri i sl.) na premazanu površinu. Bezbojni KOMOlakLAZUR se ne preporučuje na vanjskim drvenim površinama zbog štetnog utjecaja UV zraka.
Utrošak:	Potrošnja KOMOlakLAZUR-a ovisi o upojnosti drveta, načinu nanošenja i klimatskim uslovima tokom nanošenja. Prosječna potrošnja je oko 110-130 ml/m ² (100-120 g/m ²) u jednom sloju.
Hos kategorija i granična vrijednost:	A(e), 400 g/l (2013); ovaj proizvod sadrži maks. 399 g/l.
Pakovanje:	Limena ambalaža od 0,75 .
Skladištenje:	KOMOlakLAZUR je potrebno skladištiti u suhim i prozračnim prostorijama, na

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOChem d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.



TEHNIČKI LIST

KOMOCHER d.o.o.

Donja Zimča 68
BA-71300 Visoko

	temperaturi od +5°C do +25°C i zaštiti od izravnog utjecaja sunca.
Rok upotrebe:	48 mjeseca, ukoliko je proizvod pravilno uskladišten u originalnoj ambalaži.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.

KOMOCHER d.o.o. Visoko
Donja Zimča 68
71300 Visoko, BiH

Tel: +387 32 740 484 fax: +387 32 740 507
e-mail: komochem@bih.net.ba
www.komochem.ba