

## VISCOLL-TAP

Ljepilo za lijepljenje tapeta

<b>Vrsta proizvoda:</b>	VISCOLL-TAP je ljepilo za tapete izrađeno iz visokokvalitetne celuloze.																		
<b>Namjena:</b>	Koristi se za lijepljenje svih vrsta tapeta. Lijepi se na svježu i osušenu žbuku. Suhi film ljepila je transparentan, ne stvara mrlje na tapetama, otporan je na niske temperature i djelovanje mikroorganizama.																		
<b>Sastav:</b>	Karboksimetilceluloza																		
<b>Tehničke karakteristike:</b>	<p><b>Fizičko-hemijske karakteristike:</b></p> <p>Izgled: bijel, do malo žuti prah</p> <p>Aktivna tvar u suhom produktu min 60 %</p> <p>Vlažnost max 8%</p> <p>Viskozitet Hoeppler na 25°C, 2 % - tna vodena otopina 40 - 70 mPas</p> <p><b>Karakteristike filma:</b> bezbojan i elastičan film otporan na vodu i alkalije.</p>																		
<b>Priprema podloge:</b>	Podloga mora biti čista, ravna i odmašćena. Glatke površine je potrebno, prije lijepljenja tapeta, premazati VISCOLL-TAP-om ili akrilnom impregnacijom.																		
<b>Priprema ljepila:</b>	<p>U propisanu količinu vode je potrebno lagano, uz miješanje dodavati sadržaj posude. Umiješano ljepilo ostaviti da bubri 15-20 minuta i ponovo ga dobro promiješati. Ukoliko je ljepilo pregusto za nanošenje, razrijediti ga dodatkom vode.</p> <table border="1" data-bbox="507 1227 1481 1438"> <thead> <tr> <th>VRSTA TAPETE</th> <th>OMJER MIJEŠANJA</th> <th>DODATI 200 g NA</th> <th>POTROŠNJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LAGANE</td> <td>1:70</td> <td>14 l VODE</td> <td>80 m<sup>2</sup>-16 ROLNI</td> </tr> <tr> <td>NORMALNE</td> <td>1:60</td> <td>12 l VODE</td> <td>64 m<sup>2</sup>-13 ROLNI</td> </tr> <tr> <td>TEŠKE</td> <td>1:50</td> <td>10 l VODE</td> <td>46 m<sup>2</sup>-10 ROLNI</td> </tr> </tbody> </table>			VRSTA TAPETE	OMJER MIJEŠANJA	DODATI 200 g NA	POTROŠNJA	LAGANE	1:70	14 l VODE	80 m <sup>2</sup> -16 ROLNI	NORMALNE	1:60	12 l VODE	64 m <sup>2</sup> -13 ROLNI	TEŠKE	1:50	10 l VODE	46 m <sup>2</sup> -10 ROLNI
VRSTA TAPETE	OMJER MIJEŠANJA	DODATI 200 g NA	POTROŠNJA																
LAGANE	1:70	14 l VODE	80 m <sup>2</sup> -16 ROLNI																
NORMALNE	1:60	12 l VODE	64 m <sup>2</sup> -13 ROLNI																
TEŠKE	1:50	10 l VODE	46 m <sup>2</sup> -10 ROLNI																
<b>Nanošenje:</b>	Ljepilo nanositi četkom ili valjkom na cijelu površinu tapete. Premazane tapete ostaviti 20 minuta, te ih onda polagati na zid od stropa prema podu. Mjehuriće zraka istisnuti suhom četkom ili tvrdim valjkom.																		
<b>Čišćenje alata:</b>	Alat se pere vodom odmah nakon upotrebe. Osušeno ljepilo može se mehanički odstraniti ili pomoću organskih otapala.																		
<b>Potrošnja:</b>	Potrošnja varira u odnosu na vrstu tapete: - za lagane tapete 1 kanta (400 g) pokriva oko 160 m <sup>2</sup> - za normalne tapete 1 kanta (400 g) pokriva oko 128 m <sup>2</sup> - za teške tapete 1 kanta (400 g) pokriva oko 92 m <sup>2</sup>																		
<b>Zaštita na radu:</b>	Zaštita očiju: zaštitne naočale. Pri radu sa materijalom ne bi se trebale nositi kontaktne leće. Zaštita kože: rukavice i odjeća izrađena od pamuka, platna, gume ili plastike.																		
<b>Pakovanje:</b>	Platična ambalaža od 200 g i 400 g.																		
<b>Skladištenje:</b>	Na temperaturi od +5°C do +30°C.																		
<b>Rok upotrebe:</b>	12 mjeseci, ukoliko je proizvod pravilno uskladišten u originalnoj ambalaži.																		

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.



## TEHNIČKI LIST

**KOMOCEM d.o.o.**

Donja Zimča 68  
BA-71300 Visoko

---

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.

**KOMOCEM d.o.o. Visoko**  
Donja Zimča 68  
71300 Visoko, BiH

Tel: +387 32 740 484 fax: +387 32 740 507  
e-mail: [komochem@bih.net.ba](mailto:komochem@bih.net.ba)  
[www.komochem.ba](http://www.komochem.ba)