

KOMOLUX AQUA

Emajl lak za drvo i metal na bazi vodene disperzije

Vrsta proizvoda:	KOMOLUX aqua je završni pokrivni visokokvalitetni premaz na bazi vodene disperzije polimera nove generacije za drvo i metal.						
Namjena:	Zaštita i dekoracija vanjskih i unutrašnjih drvenih i metalnih površina. Brzo se suši i bez neugodnog je mirisa. Potpuno je ekološki proizvod, primjeren i za zaštitu dječijih igračaka i košnica za pčele. Osušeni film ne žuti. Odlikuje se izuzetnom elastičnošću, brzim sušenjem i visokom moći prekrivanja. Potpuno osušeni premaz je otporan na habanje i atmosferske utjecaje. Proizvodi se u devet tonova: Bijeli RAL 9003, žuti RAL 1023, crveni RAL 3000, oker, zeleni RAL 6016, plavi RAL 5005, smeđi RAL 8011, sivi RAL 7040 i crni RAL 9005.						
Sastav:	Vodena disperzija polimera nove generacije, pigmenti, asocijativni ugušćivači, aditivi.						
Tehničke karakteristike:	<table> <tr> <td>pH vrijednost</td> <td>8,5 – 9,5</td> </tr> <tr> <td>Gustoća</td> <td>1,15 – 1,20</td> </tr> <tr> <td>Vrijeme sušenja (+20°C, rel. vl. zraka = 65%)</td> <td>Suho na dodir: 1,5 - 2 h Primjereno za dalju obradu: 4 – 6 h</td> </tr> </table> <p>Premaz postiže konačne fizičko – hemijske osobine nakon mjesec dana.</p>	pH vrijednost	8,5 – 9,5	Gustoća	1,15 – 1,20	Vrijeme sušenja (+20°C, rel. vl. zraka = 65%)	Suho na dodir: 1,5 - 2 h Primjereno za dalju obradu: 4 – 6 h
pH vrijednost	8,5 – 9,5						
Gustoća	1,15 – 1,20						
Vrijeme sušenja (+20°C, rel. vl. zraka = 65%)	Suho na dodir: 1,5 - 2 h Primjereno za dalju obradu: 4 – 6 h						
Podloga:	<p><u>Drvena podloga:</u> Podloga mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih nečistoća, premazana odgovarajućom temeljnom bojom za drvo. Smolaste površine je potrebno očistiti sa Nitro razrjeđivačem i ostaviti da se osuše. Sadržaj vlage u drvetu mora biti manje od 15%.</p> <p><u>Metalna podloga:</u> Podloga mora biti tvrda, suha i čista, bez korozije i slabo vezanih dijelova, premazana odgovarajućom temeljnom bojom za metal. Ako stari premazi nisu oštećeni, kod obnavljajućeg premazivanja temeljni sloj nije potreban.</p>						
Priprema premaza:	<p>Premaz dobro promiješati prije nanošenja. Po potrebi premaz se može razrijediti vodom do odgovarajućeg viskoziteta za nanošenje. Općenito se dodaje od 5 do max 10% vode.</p> <p>Napomena: pokrivnost boje brzo opada razrjeđivanjem.</p> <p>Sadržaj pakovanja različitog datuma proizvodnje međusobno pomiješati radi ujednačavanja tona.</p>						
Ugradnja:	<p>KOMOLUX aqua se nanosi u dva sloja kistom, valjkom ili špricanjem. Drugi sloj se može nanositi nakon 4 – 6 sati nakon nanošenja prvog sloja. Ne nanositi ako je temperatura zraka i podloge ispod 10°C i rel. vl. zraka iznad 80%.</p> <p>Premaz se nanosi preko odgovarajućeg temeljnog premaza za drvo i metal.</p>						
Čišćenje alata:	Alat se pere vodom odmah nakon upotrebe. Osušeni premaz je moguće jedino mehanički očistiti.						
Zaštita na radu:	Pridržavati se općih propisa zaštite na radu za građevinskih i fasaderskih radova.						

Datum revizije: 21.02.2020. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.

	Osušeni premaz je neškodljiv za zdravlje. Sadrži smjesu: Sadrži smjesu: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1), Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, metilizotiazolinon. Može izazvati alergijsku reakciju. Sigurnosno tehnički list dostupan na zahtjev. Odložiti ambalažu u skladu sa nacionalnim propisima.
Utrošak:	Potrošnja ovisi o hrapavosti podloge, prosječna potrošnja je 80 – 100 ml za jednoslojni nanos.
HOS kategorija i granična vrijednost:	A(d), 130 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 35 g/l.
Pakovanje:	Limena ambalaža od 0,75 L.
Skladištenje:	U suhim i prozračnim prostorijama pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog izlaganja suncu. NE SMIJE SMRZNUTI!
Rok upotrebe:	24 mjeseca ukoliko je proizvod pravilno uskladišten u originalnoj ambalaži.

Datum revizije: 21.02.2020. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.