

PARKETOCOLL-PUR 2K

Dvokomponentno poliuretansko ljepilo za parket

Vrsta proizvoda:	Dvokomponentno poliuretansko ljepilo za parket.
Namjena:	Lijepljenje parketa u najzahtjevnijim uvjetima, kao što su sportske dvorane i drugi prostori izloženi velikim opterećenjima, vlazi i povišenim temperaturama (podloge sa podnim grijanjem). Lijepi sve vrste parketa: lamel, klasični, panel, brodski pod i laminat.
Sastav:	Reaktivne (poliuretanske) smole, punila i aditivi.
Tehničke karakteristike:	<p>Fizičko-hemijske karakteristike:</p> <p>Izgled: bijel do žućkast</p> <p>Površina: glatka</p> <p>Suha tvar (DIN 53189) 97 - 99%</p> <p>Viskozitet Brookfield 23 °C, 20 RPM radno tijelo br 5. (RVT ISO 2555) 21000 ± 3000 mPas</p> <p>Gustoća na 23°C (DIN 53217) 1,28 g/cm³</p> <p>Karakteristike suhog filma:</p> <p>Istezljivost (DIN 53455) čvrst, fleksibilan</p>
Podloga:	Podloga na koju se nanosi PARKETOCOLL-PUR 2K mora biti u potpunosti suha, očišćena od svih vrsta prljavština i premazana KOMOCOLL PRIMER-om. Dopusštena vlažnost betonskih podloga je maksimalno 2%, a drvenih podloga 8%. Nakon nanošenja KOMOCOLL PRIMER-a potrebno je sačekati 12-24 h prije nanošenja PARKETOCOLL-PUR 2K ljepila.
Priprema:	Neposredno prije postavljanja parketa, priprema se količina, dobrim miješanjem 9 kg A komponente sa 1 kg B komponente. Tako pripremljenu količinu je potrebno ugraditi u roku od maksimalno 60 minuta pri 20°C. Otvoreno vrijeme ugradnje ljepila varira u odnosu na temperaturu i količinu ljepila koja se priprema. Povišena temperatura skraćuje radno vrijeme i obratno. Uvijek pripremiti samo onu količinu ljepila koja se u nevedenom roku može ugraditi! Pripremiti količinu ljepila koja se može ugraditi u roku od 60 minuta. Ukoliko se miješa količina manja od fabričkog pakovanja, koristiti vagu kako bi se precizno odvagale komponente. Nedostatak B komponente dovodi do nedovoljne čvrstoće spoja.
Ugradnja:	Pripremljeno ljepilo se nanosi nazubljenom lopaticom.
Sušenje:	Ljepilo je djelimično suho nakon 60 minuta, a potpuna čvrstoća lijepljenja se postiže nakon 48 sati.
Čišćenje alata:	Alat se mehanički čisti odmah nakon korištenja, dok ljepilo još nije suho.
Zaštita na radu:	Poštivati preventivne sigurnosne mjere definisane pravilima o zaštiti i sigurnosti na radu. Zaštita disajnih puteva: maska sa filterom Zaštita očiju: po potrebi zaštitne naočale Zaštita kože: preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica
Utrošak:	Potrošnja PARKETOCOLL-PUR 2K ovisi o vrsti parketa, pripremljenosti podloge i nazbuljenosti lopatice.

Datum revizije: 10.05.2021. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.

	Prosječna potrošnja je 0,9 do 1,5 kg/m ² .
Pakovanje:	Set plastične ambalaže od 10 kg (9 kg A komponente + 1 kg B komponente).
Skladištenje:	PARKETOCOLL-PUR 2K je potrebno skladištiti u suhim prostorijama i zaštititi od direktnog utjecaja sunca, na temperaturi između +5°C i +30°C.
Rok upotrebe:	12 mjeseci, ukoliko je proizvod pravilno uskladišten u originalnoj ambalaži.

Datum revizije: 10.05.2021. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.