

KOMOPOOL

Boja za bazene na bazi klorkaučuka

Vrsta proizvoda	KOMOPOOL boja za bazene je jednokomponentna boja za bazene na bazi klorkaučuka. Odlikuje se otpornošću na hlorisanu vodu, standardne hemikalije za održavanje bazena, abraziju i ogrebotine. Izuzetno dobro prijanja na podlogu i svjetlosno je stabilna. Boja nije ujedno i zamjena za hidroizolaciju.
Namjena	Koristi se za premazivanje unutrašnjosti bazena od betona i drugih mineralnih podloga.
Sastav	Klorkaučuk, pigmenti, ugušćivači, aditivi.
Tehničke karakteristike	Izgled: viskozna tečnost Nijanse: Plava, cca RAL 5015 Gustina: 1,18-1,24 g/cm ³ Sjaj: saten, svilenkasti Sušenje: na dodir 30 min, međuslojni interval: 12-24 sata. Spremno za punjenje bazena vodom: 12-14 dana.
Podloga	Podloga treba biti čvrsta, stabilna, hrapava, suha i čista – bez slabo vezanih dijelova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti i druge prljavštine. Grube i oštre površine obrusiti ili poravnati i zagladiti, a glatke površine nahrapaviti (pjeskarenje, četkanje, grubo brušenje). Prije ugradnje KOMOPOOL-a, podne površine usisati te ukloniti sve eventualne oštre dijelove koji strše. Nove betonske podloge moraju završiti proces sušenja od 28 dana. Oštećenja podloge sanirati prije nanošenja boje. Stare, oštećene premaze odstraniti u potpunosti mehanički, brušenjem ili pjeskarenjem.
Priprema	KOMOPOOL se isporučuje spreman za upotrebu. Potrebno je da se sadržaj pakovanja promiješa prije nanošenja.
Ugradnja	Impregniranje podloge: boju razrijediti KOMOLUX RAZRJEDIVAČEM 10 do 15% i nanijeti u jednom sloju. Nakon sušenja od 12 do 24 sata, nanijeti jedan do dva sloja nerazrijeđene boje. Boja se nanosi valjkom kratkih dlaka, četkom. Radove izvoditi u suhim uslovima pri temperaturi vazduha i podloge od +5°C do +25°C. Ne nanositi pri direktnoj izloženosti sunčevoj svjetlosti.
Važni savjeti/napomene	Svi podaci vremena sušenja se odnose na temperaturu +20°C i 65% rel. vlažnosti vazduha. U drugim uslovima potrebno je uzeti u obzir brže ili sporije sušenje. Neophodno je isključiti mogućnost prodora vlaga sa strane podloge. Voditi računa da je temperatura podloge 3°C iznad temperature rosišta. Sadržaj pakovanja koja su iz različitih proizvodnih šarži pomiješati u dovoljno velikoj posudi radi ujednačavanja nijanse. Boju ne miješati sa drugim proizvodima. Prevelika debljina sloja i kratko međuslojno sušenje mogu dovesti do deformacija u završnom filmu boje.
Oznake upozorenja	Opasnost: sadrži ksilen. H226 Zapaljiva tekućina i para. H315 Nadražuje kožu. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H335 Može nadražiti disajni sistem. H373 Može uzrokovati oštećenje organa tokom produžene ili ponavljane izloženosti. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. P284 Nositi sredstva za zaštitu disajnog sistema. P305+P351+P338+P310 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom

Datum revizije: 29.04.2024. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.

	nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ ljekara. P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem. P501 Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom preduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište. EUH211 Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu. HOS kategorija i granična vrijednost: A(i), 500 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži max. 480 g/l.
Utrošak	100-120 ml/m ² zavisno od stanja podloge.
Čišćenje alata, postupanje sa otpadom:	Alat se čisti sa KOMOLUX razrjeđivačem ili NITRO razrjeđivačem odmah nakon upotrebe. Očišćenja ambalaža se može reciklirati.
Pakovanje	Limena kanta od 2,5 l.
Skladištenje	U suhom i tamnom prostoru.
Rok upotrebe	24 mjeseca, ukoliko je proizvod pravilno uskladišten u originalnoj ambalaži.

Datum revizije: 29.04.2024. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOChem d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.