

HOBI BETON

Tvornički pripremljena suha smjesa betona

Vrsta proizvoda:	HOBI BETON izradu manjih količina sitnozrnatog betona u slučaju sanacijskih i drugih radova u stanu, kući i oko nje.
Namjena:	Koristi se za manje popravke betonskih ograda, vijenaca, obruba, rubnika, jaraka, pa i za obradu betonskih podova i debljih cementnih estriha, posebno prilikom ponovnog postavljanja, obnavljanja ili ugradnje novih različitih podnih instalacijskih vodova.
Sastav:	Portland cement, klasirani pijesak i aditivi.
Tehničke karakteristike:	Izgled: sivi prah Granulacija: do 8 mm maksimalno Suha gustoća (EN 1015-10): cca 2000 kg/m³ Pritisna čvrstoća nakon 28 dana (BAS EN 1015-11): >25 N/mm² Klasa čvrstoće: C 25/30
Priprema:	HOBI BETON se priprema za ugradnju tako se doda od 3,5 l do 4,5 l vode na 30 kg suhe smjese. Uvijek dodavati suhu smjesu u vodu. Miješanje s vodom obaviti u mješalici za beton ili električnim mješačem u odgovarajućoj plastičnoj kanti, manje količine miješati ručno u odgovarajućoj posudi zidarskom fanglom ili na odgovarajuće zaštićenom tlu lopatom. Svježi beton je potrebno ugraditi u najkraćem mogućem vremenu.
Podloga:	Podloga treba biti čvrsta, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, u vodi lako topivih soli i masnoće. Za bolji prihvat novo ugrađenog betona na staru podlogu, kontaktne plohe premazati masom koju dobijemo ako u razrijeđenu AKRILNU IMPREGNACIJU (AKRILNA IMPREGNACIJA : voda = 1 : 1) umiješamo smjesu cementa i sitnijeg pijeska (cement : pijesak = 1 : 1 do 1 : 2). Dodana količina cementa i pijeska treba biti tolika da nanošenje mase bude još uvijek moguće pomoću četke. Kontaktne plohe barem 12 sati prije toga dobro navlažimo. Krpanje odnosno dogradnja betona moguća je na polusuh ili posve suh predpremaz. U jednostavnijim slučajevima na donju plohu ne nanosimo nikakve premaze, ali je dan prije ugradnje HOBI BETONA dobro navlažimo.
Ugradnja:	Pripremljenu betonsku mješavinu ugraditi lopatom ili zidarskom fanglom. Površinu poravnati drvenom ili čeličnom gladilicom, može i dužom drvenom letvom. Obrada bi trebala biti završena u roku od sat vremena - ukoliko je temperatura zraka visoka - u roku od pola sata. Ako je toplo i suho vrijeme površinu betona dan ili dva po ugradnji njegovati vlaženjem. Ne ugrađivati na temperaturi ispod +5°C.
Čišćenje alata i postupanje sa otpadom:	Alat se pere vodom odmah nakon upotrebe. Nepotrošenu praškastu smjesu u dobro zatvorenoj ambalaži spremi za moguće popravke ili kasniju upotrebu. Neupotrijebljene ostatke i otpatke izmiješati s vodom i stvrdnute odstraniti na odlagalište građevinskog ili komunalnog otpada. Očišćena ambalaža se može reciklirati.
Zaštita na radu:	OPASNOST. Sadrži: Cement, portland, EC br.: 266-043-04 H318 Prouzrokuje jake ozljede oka. H315 Nadražuje kožu. H317 Može uzrokovati alergijske reakcije kože.

Datum revizije: 05.11.2024. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOChem d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.

	H335 Može izazvati iritaciju dišnih puteva. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P280 Obavezne zaštitne rukavice, obavezna zaštita očiju i lica. P305+P351+P338+P310 U DODIRU SA OČIMA: Pažljivo ispirati sa vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva, ako su prisutna. Nastaviti sa ispiranjem. Nazvati CENTAR ZA TROVANJA ili ljekara. P302+P352+P333+P313 U DODIRU SA KOŽOM: Oprati sa dosta vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć ljekara.
Utrošak:	20 kg/m ² /cm debljine nanosa.
Pakovanje:	Papirne vreće od 30 kg, paleta 1260 kg.
Skladištenje:	HOBİ BETON je potrebno zaštititi od vlage i direktnog uticaja sunca. Skladištiti u suhim i prozračnim prostorijama na paletama na temperaturi od +5°C do +30°C.
Rok upotrebe:	U originalnoj ambalaži do 12 mjeseci.

Datum revizije: 05.11.2024. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.