

KOMOBLOCK

Blokator mrlja niskog mirisa

Namjena:	KOMOBLOCK blokator mrlja je mat boja izrađena na bazi kvalitetnih akrilnih smola u organskom otapalu, otapala niskog mirisa i aditiva. Koristi se za sanaciju unutarnjih zidnih površina na kojima je došlo do pojave mrlja od nikotina, čađi, dima, katrana, kafe i sl. Nakon što se nanese na mrlje, dobro ih pokrije, izoluje i brzo osuši, što u kratkom roku omogućuje nastavak bojenja kompletne površine zida disperzivnom bojom. Proizvodi se u bijeloj boji i nije potrebno nijansiranje.											
Sastav:	Akrilna smola u organskom otapalu, pigmenti, punila, otapala niskog mirisa, specijalni aditivi.											
Tehničke karakteristike:	<table><tr><td>Izgled:</td><td>bijela viskozna tečnost</td></tr><tr><td>Boja:</td><td>bijela</td></tr><tr><td>Miris (prag mirisa):</td><td>nizak, neutralan</td></tr><tr><td>Sjaj</td><td>mat</td></tr><tr><td>Gustoća [g/cm³]:</td><td>1,40±0,05 (20 °C)</td></tr></table>		Izgled:	bijela viskozna tečnost	Boja:	bijela	Miris (prag mirisa):	nizak, neutralan	Sjaj	mat	Gustoća [g/cm³]:	1,40±0,05 (20 °C)
Izgled:	bijela viskozna tečnost											
Boja:	bijela											
Miris (prag mirisa):	nizak, neutralan											
Sjaj	mat											
Gustoća [g/cm³]:	1,40±0,05 (20 °C)											
Priprema podloge i nanošenje:	Podloga treba biti suha, čvrsta, stabilna, bez slabo vezanih dijelova, i otprašena. Ako je na površini prisutna plijesan tretirati je sa namjenskim sredstvima. Ukloniti sve eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Ukloniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna. Sve pukotine, rupice je potrebno prethodno popuniti odgovarajućim materijalom. Nanošenje: nanosi se valjkom, četkom ili špricanjem u jednom do dva sloja do potpunog prekrivanja mrlja. Po potrebi može se razrijediti ULJANIM razrjeđivačem. Radove izvoditi na temperaturi od +5°C do +30°C i ispod 80% relativne vlažnosti vazduha. Prije upotrebe pročitati tehnički list proizvoda.											
Sušenje i dalja obrada:	Premaz je suh na dodir nakon 2 sata, a potpuno suh nakon 24 sata. Drugi sloj se nanosi nakon 6 h od nanošenja prvog sloja. Moguće bojenje završnom disperzivnom bojom nakon 6 h. Vremena sušenja se odnose na normalne uslove (20 °C i 65% relativne vlažnosti vazduha).											
Potrošnja:	140 do 160 ml/m² za jedan sloj.											
Čišćenje alata:	Alat se pere ULJANIM ili NITRO razrjeđivačem nakon upotrebe.											
Zaštita na radu:	Potrebno je poštovati opće propise zaštite na radu za građevinske i fasaderske radove. Zaštititi oči i ruke, a u slučaju kontakta dobro isprati vodom.											
Pakovanje:	Limena ambalaža 0,75L.											
Skladištenje:	U suhim i prozračnim prostorijama na temperaturama od +5°C do +30°C zaštićeno od direktnog utjecaja sunca.											
Rok upotrebe:	48 mjeseci, ukoliko je proizvod pravilno uskladišten u originalnoj ambalaži.											

Datum revizije: 15.09.2026. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.